



БИРСС ЭМАЛЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Краска **БИРСС Эмаль** используется в качестве защитного декоративного покрытия по заранее подготовленным бетонным, оштукатуренным поверхностям, ГКЛ, деревянным поверхностям (окна, двери, деревянная вагонка, фанера и др.), для помещений с повышенной влажностью или моющихся поверхностей (стены дошкольных учреждений, школ, поликлиник, объектов общественного питания, кухни, ванные комнаты). Рекомендуется для окраски по заранее подготовленной поверхности металла, подвергающегося тепловым нагрузкам до 120 °С (трубы, батареи, конструкции систем отопления), а также при окраске новой мебели из неокрашенной древесины. Применяется для внутренних и наружных работ.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка осуществляется при температуре выше + 5 °С. При транспортировке продукцию на поддоне упаковывают термоусадочной пленкой с последующим креплением стрейч пленкой. Штабелирование поддонов запрещено.

⇒ *Важно! Цвет разных партий может различаться в полутонах. В связи с этим при приемке продукции необходимо обращать внимание на маркировку номера партии и при использовании разных партий одного вида продукции по возможности распределять их на поверхностях, не граничащих между собой.*

⇒ *Производитель гарантирует соответствие материала техническим условиям.*

⇒ *Производитель не несет ответственность за применение материала с нарушением условий данной инструкции, а также при хранении и/или транспортировке с нарушением указанных условий.*

⇒ *Необходимую профессиональную подготовку исполнителя данная инструкция не заменяет и носит рекомендательный характер.*

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ГОСТ ISO 9001:2015).

ТУ 20.30.11-017-05668056-2020

Водно-дисперсионная краска на основе акриловой дисперсии с повышенной устойчивостью к мытью и тепловым нагрузкам до +120°С

БИРСС Эмаль - водно-дисперсионная краска на основе акриловой дисперсии, готовая к применению, не содержит растворителей, пожаро-, взрывобезопасна, нетоксична, обладает:

- ✓ высокой укрывистостью, технологичностью (отсутствие следов инструмента при нанесении),
- ✓ хорошей паропроницаемостью,
- ✓ повышенной устойчивостью к мытью с применением моющих средств,
- ✓ возможностью окрашивания разных поверхностей (бетон, металл),
- ✓ стойкостью к тепловым нагрузкам до 120°С,
- ✓ возможностью создавать матовую поверхность, подчеркивающую структуру древесины,
- ✓ дополнительной защитой деревянных оснований от преждевременного старения.



УПАКОВКА

- Ведро пластиковое 20 л (масса 20 кг)
- На поддоне 24 ведра.

РАСХОД

0,25-0,3 кг/м² (фактический расход определяется на конкретной окрашиваемой поверхности)

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления продукции. Хранить в сухом помещении при температуре от +5 до +35 °С, оберегать от прямых солнечных лучей. Хранение осуществляется на поддонах в неповрежденной, плотно закрытой заводской таре в вертикальном положении, не более чем 2 яруса.



БИРСС ЭМАЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА

Основа	Акриловая дисперсия
Внешний вид покрытия	белый, полуматовый, однородный, колеруется под заказ (NCS, «Цветовая палитра Москвы» и другие)
Плотность (не нормируется), г/см ³	1,15 - 1,2
Массовая доля нелетучих веществ, %	52±2
Время высыхания до степени 3, час, не более	1
Вязкость по ВЗ-246 (Ø 4 мм), с	70-110
Укрывистость высушенной пленки, гр/м ² , не более	130
Стойкость к статическому воздействию воды, час, не менее	24
Эластичность при изгибе, мм, не более	2
Температура применения, °С	+10...+35
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +60
металлические основания, °С	от -40 до +120

Данные характеристики и описание приведены к условиям: t=20±2°С и относительной влажности 60%. Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов - 1класс (Аэфф <370Бк/кг). Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям экологической безопасности и гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Поверхность перед проведением лакокрасочных работ должна быть сухой, чистой, прочной, без разделительных слоев и загрязнений таких как пыль, мел, грязь, масляные и органические пятна, отслаивающиеся элементы, соответствовать СП 71.13330.2017, ГОСТ Р52020 и предварительно обработана водно-дисперсионными грунтовками **БИРСС** (варианты грунтовочного покрытия зависят от особенностей основания и технологии отделки). Поверхность металла перед нанесением **БИРСС Эмаль** должна быть сухой, чистой, очищенной от отслаивающихся слоёв ржавчины. На черный металл нанести грунт **ГФ-021**. Деревянные поверхности необходимо предварительно обработать грунтовкой **БИРСС Грунт Морилка**.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением краску **БИРСС Эмаль** тщательно перемешивают в заводской таре. Наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или пневматическим распылением. Допускается разбавление водой до 5%. Избегать оседания пыли на свежеекрашенную поверхность. Нанесение последующего слоя краски возможно после полного высыхания и формирования пленки (при повышенной влажности и пониженной температуре время высыхания увеличивается). **Внимание!** Не допускается применение материала на фасадах в сухую и жаркую погоду при прямом воздействии солнечных лучей, во время дождя или по сырому фасаду после дождя, зимой по наледи, при сильном ветре.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: После окончания работ инструмент промыть водой, при высыхании остатков материала — механическая очистка.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Беречь от детей! Во время проведения работ использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки, респиратор). Избегать попадания внутрь. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу. Свежие остатки материала, попавшие на одежду, удалить водой, засохшие — растворителем. Не сливать остатки в водостоки или канализацию, рекомендуется обращаться в специализированные пункты утилизации. Пустую тару нельзя утилизировать как бытовой мусор - только в специализированные контейнеры.



Производитель: АО «Опытный Завод Сухих Смесей»
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., вл. 11, кор. 2
Тел.: +7 495 385 61 01, +7 495 385 71 01
Факс: +7 495 385 20 78
info@birss.ru www.birss.ru

