

# БИРСС 39 ПОЛИМЕР ФИНИШ

## финишная полимерная шпаклевка

ТУ 5772-016-05668056-2011

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для финишного выравнивания поверхности, зашпаклеванной составом «БИРСС 39 Полимер Равнитель», высококачественной подготовки к декоративной отделке ГКЛ, ГВЛ, ПГП, СМЛ внутри сухих помещений.

Рекомендована к применению:

- ✓ внутри зданий для стен и потолков сухих помещений
- ✓ для реставрационных работ под роспись
- ✓ под последующие декоративные покрытия, оклейку, покраску

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ пластичность;
- ✓ белоснежная поверхность;
- ✓ увеличенная жизнеспособность раствора (до 24 часов);
- ✓ обеспечивает идеально гладкую поверхность, что снижает расход декоративного материала;
- ✓ ручное и машинное нанесение
- ✓ экологически чистый материал.

**ХРАНЕНИЕ.** Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев со дня изготовления.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускайте попадания сухой смеси внутрь организма, при работе избегайте попадания смеси в глаза и длительного контакта с открытыми участками кожи. При необходимости тщательно промойте пораженный участок проточной водой и обратитесь к врачу.

**для высококачественной подготовки к декоративной отделке стен и потолков внутри сухих помещений.**

### ОПИСАНИЕ:

**БИРСС 39 Полимер финиш** — шпаклевка, изготовленная из экологически чистого сырья на основе полимерно-вязующего, с минеральными наполнителями и модифицирующими добавками, придающими раствору пластичность, высокие адгезионные свойства, технологичность и экономичность в работе.

### ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ:

Основание должно соответствовать СП 71.13330.2017, быть сухим (влажность не более 5%), чистым, прочным, без разделительных слоев и загрязнений, таких как пыль, мел, грязь, масляные и органические пятна, необходимо удалить отслоения, непрочные участки и металлические предметы (старые крюки, гвозди и т.п.). Поверхность должна быть обработана грунтовочным составом марки «БИРСС», соответствующим типу основания.



#### ОСНОВАНИЕ

- ✓ Бетон
- ✓ Гипсовые штукатурки
- ✓ Цементные, цементно-известковые штукатурки
- ✓ ПГП, СМЛ, ГВЛ, ГКЛ

#### ВЫХОД РАСТВОРА

Из 30 кг сухой смеси—не менее 23л раствора

#### РАСХОД МАТЕРИАЛА

1,0 кг на 1 м<sup>2</sup> при толщине слоя до 1мм

#### УПАКОВКА

Бумажные мешки 30 кг



# БИРСС 39 ПОЛИМЕР ФИНИШ

## финишная полимерная шпаклевка

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА

|   |              |
|---|--------------|
| Цвет (оттенок не нормируется)   | Белый        |
| Влажность смеси, %, не более  | 0,3          |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм  | 0,16         |
| Содержание зерен наибольшей крупности, %  | 0,5          |
| Плотность растворной смеси, кг/м <sup>3</sup>   | 1700±100     |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, после выдерживания в воздушно-сухой среде 28 суток | не менее 0,5 |
| Жизнеспособность раствора, час, не менее  | 24           |
| Подвижность, Пк/см  | Пк3/8-12     |
| Рекомендуемая толщина слоя, мм  | 0-1          |
| Температура применения, °С  | +10...+35    |
| Температура эксплуатации, °С  | +5...+40     |

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора необходимо использовать чистые емкости и оборудование. Содержимое мешка, постоянно помешивая, высыпать в емкость с чистой водой температурой + 15...+20°С из расчета 1кг сухой смеси на 0,335-0,35л воды (на мешок 30кг 10,05-10,5л) и перемешать до состояния однородной массы механизированным (скорость вращения 400-800об/ мин) или ручным способом. Оставить на 2-3мин для «созревания» и повторно перемешать. Полученный раствор необходимо использовать в течение 24 часов с момента затворения водой. Повторное разбавление или добавление сухой смеси после начала загустевания не допускается во избежание потери прочностных, функциональных и технологических свойств материала. Хранить неиспользованный раствор в пределах времени жизнеспособности в плотно закрытой емкости.

**Точное количество воды затворения указано в паспорте качества!**

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести раствор «БИРСС 39 Полимер Финиш» и равномерно распределить стальным шпателем до получения необходимого слоя. Толщина наносимого слоя за один проход не должна превышать 1мм. При необходимости нанесения в несколько слоев дать просохнуть первому слою, обеспылить влажной губкой, после высыхания обработать грунтовочным составом марки «БИРСС» и приступить к нанесению второго слоя.

Для устранения мельчайших неровностей первый слой шпаклевки прогрунтовать и после высыхания грунтовки нанести второй слой шпаклевки «на сдир». Нанесение раствора также можно производить механическим способом с применением специальных устройств.

После высыхания образуется шелковистая, не мелющая поверхность, готовая к дальнейшей декоративной отделке.

Перед окраской, нанесением декоративного покрытия, приклеиванием обоев зашпаклеванную поверхность рекомендуется обработать грунтовкой марки «БИРСС».

Данные характеристики и описание приведены к условиям:  $t=20\pm 2^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности 60%. Класс материалов по удельной эффективности активности естественных радионуклидов - 1класс (Аэфф <370Бк/кг). Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям экологической безопасности и гигиенических норм действующих на территории Российской Федерации.

Изготовитель гарантирует соответствие продукта техническим условиям.

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящей инструкцией.

По техническому заданию заказчика возможно изменение технических характеристик смеси, необходимых для решения поставленных задач.



Производитель: АО «Опытный Завод Сухих Смесей»  
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., вл. 11, кор. 2  
Тел.: +7 495 385 61 01, +7 495 385 71 01  
Факс: +7 495 385 20 78  
info@birss.ru www.birss.ru

